



1239

**DRAGAGES DU PONT DE LESCAR**

**S.A.S Capital 2 008 300 Euros**

**Avenue du Vert Galant**

**64230 LESCAR**

**Tél : 05.59.81.21.20**

**Etablissement : ABOS**

**05**

**1239 / CPR / 0810801**

**NF EN 13043: 2003**

**Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation**

<b>Forme des grains</b>	Valeur déclarée	APD
<b>granularité</b>	Désignation	0/6.5C
	Catégorie de tolérance	G <sub>F</sub> 85 / GTc10
<b>Teneur en fines</b>		f10
<b>Module de finesse</b>		CF
<b>Propreté :</b>		
Qualité des fines	Catégorie	VB <sub>F</sub> 10
<b>Angularité des sables:</b>	Catégorie	E <sub>CS</sub> 38
<b>Masse volumique réelle</b>	Valeur déclarée	2.71 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Absorption d'eau</b>	Valeur déclarée	0.88 % WA
<b>Sensibilité au gel-dégel</b>	Catégorie	F <sub>NR</sub>
<b>Composition/teneur</b>		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 % C
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur de seuil admise/refusée	N.D
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO <sub>2</sub> )	APD
<b>Stabilité volumique</b>		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
<b>Durabilité face au gel/dégel</b>	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR