



1239

SAS LAFAGE
S.A.S Capital 180 000 euros
RN 124
40465 PONTONX SUR L'ADOUR
Tél : 05.58.57.22.76

12
1239/CPR/0810801

NF EN 12620+A1: 2008

Granulat pour bétons

Forme des grains	Valeur déclarée	APD
granularité	Désignation	4/16R
	Catégorie de tolérance	G _C 90/15
Teneur en fines		f1.5
Aplatissement		FI20
Résistance à la fragmentation des gravillons		LA40
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2.69 Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0.93 % WA
Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR
Composition/teneur		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 % C
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur de seuil admise/refusée	N.D
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO ₂)	APD
Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR