



1239

CARRIERE DANIEL
S.A.S Capital 2 008 300 Euros
Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Tél : 05.59.81.21.20
Etablissement : LOUVIE

16
1239 / CPR / 0810801

NF EN 12620+A1: 2008			NF EN 13242+A1: 2008		
Granulat pour bétons			Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées		
Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance	APD 8/16C G _C 80/20	Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance Tolérances au tamis intermédiaire	APD 8/16C G _C 80/20 G25/15
Teneur en fines		f1.5	Teneur en fines		f2
Aplatissement		FI20	Forme des gravillons		FI20
Résistance à la fragmentation des		LA30	Angularité des gravillons		C100/0
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,72 Mg/m ²	Résistance à la fragmentation des		LA30
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,44 % WA	Résistance à l'usure des gravillons		MDE 20
Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR	Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,72 Mg/m ²
			Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,44 %WA
Composition/teneur			Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001%C	Composition/teneur		
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Chlorures solubles dans l'ea	Valeur déclarée	<0.001%C
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Sulfates solubles dans l'acid	Catégorie	AS 0.2
Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	NR
			Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD
Stabilité volumique			Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR	Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR			