



DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
S.A.S Capital 2 008 300 Euros
Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Tél : 05.59.81.21.20
Etablissement : BAUDREIX

16
1239 / CPR / 0810801
NF EN 13043: août 2003

NF EN 12620+A1: 2008			NF EN 13242+A1: 2008		
Granulat pour bétons			Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées		
Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance	APD 6/10C G _c 80/20	Forme des grains granularité	Valeur déclarée Désignation Catégorie de tolérance Tolérances au tamis intermédiaire	APD 6/10C G _c 85/20 G25/15
Teneur en fines		f1.5	Teneur en fines		f0.5
Aplatissement		FI20	Aplatissement		A25
Résistance à la fragmentation des		LA20	Angularité des gravillons		C95/1
			Résistance à la fragmentation des		LA20
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,77 Mg/m ²	Résistance au polissage des gravillons		PSV50
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,6 % WA	Résistance à l'usure des gravillons		MDE 15
Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR			
Composition/teneur			Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,77 Mg/m ²
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001%C	Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,6 %WA
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Composition/teneur		
Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Chlorures solubles dans l'ea	Valeur déclarée	<0.001%C
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Sulfates solubles dans l'acid	Catégorie	AS 0.2
			Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
			Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	NR
			Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD
Stabilité volumique			Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR	Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR			